# Elastron® G G300.A57.B

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Elastron USA, Inc. | **الفئة** | SEBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

مركب مطاط حراري مرن (TPE) ناعم وأسود اللون يعتمد على SEBS ويوفر خصائص فيزيائية جيدة ومقاومة كيميائية. قابل للالتصاق بـ: PE ، EVA ، PP

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك متشابك<br>قابلية الربط<br>مقاومة كيميائية جيدة<br>ناعم | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **المظهر** | أسود | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.960 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | | - | ASTM D955 |
| | % 2.0 | - | - |
| | % 1.5 | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | 57 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **التآكل** | 150 mm³ | - | ASTM D1630 |
| **إجهاد الشد** | | - | ASTM D412 |
| | 1.80 MPa | 261.07 psi | - |
| | 2.90 MPa | 420.61 psi | - |
| **قوة الشد** | 8.00 MPa | 1160.3 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 900 % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | 29.0 kN/m | - | ASTM D624 |
| **مجموعة الضغط** | | - | ASTM D395 |
| | 17 % | - | - |
| | 42 % | - | - |
| | 74 % | - | - |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقاومة الأوزون** | لا توجد تشققات | - | ASTM D518 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن** | 20 % | - | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة الحرارة الخلفية** | 145-175 °C | 293.0 - 347.0 °F | - |
| **درجة الحرارة الوسطى** | 155-185 °C | 311.0 - 365.0 °F | - |
| **درجة الحرارة الأمامية** | 160-190 °C | 320.0 - 374.0 °F | - |
| **درجة حرارة الفوهة** | 175-205 °C | 347.0 - 401.0 °F | - |
| **درجة حرارة القالب** | 25.0-50.0 °C | 77.0 - 122.0 °F | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.