Eleme HFG00346

المصنع	Eleme Petrochemical Company Ltd	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هياكل مبثوقة بشكل مشترك، تغليف، بطانات، أكياس بقالة، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	أكياس Laminates تبطين	- - -	- - -
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.946 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.32 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	23.0 MPa	3335.87 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	600 %	-	-
	850 %	-	-
معامل الانحناء		-	ASTM D790
	590 MPa	85572.42 psi	-
	680 MPa	98625.84 psi	-
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	0.90 g	0.03174 oz	-
	23 g	0.8112 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	121 C°	249.8 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.