Eleme BFG00919

المصنع	Eleme Petrochemical Company Ltd	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

لا يوجد انزلاق. غلاف مطاطي، تغليف، بثق مشترك، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم Laminates لف بالتمدد	- - -	- - -
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	µm 25	mil 0.9843	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	MPa 220	psi 31908.36	-
	MPa 276	psi 40030.49	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
	MPa 53.0	psi 7687.01	-
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 350	-	-
	% 850	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	g 3.2	oz 0.1129	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	g 1.2	oz 0.04232	-
	g 26	oz 0.917	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C° 98.0	F° 208.4	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.