Eleme BFG01419

المصنع	Eleme Petrochemical Company Ltd	**الفئة**	LLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بدون مادة مانعة للانزلاق. غلاف مطاطي، تغليف، بثق مشترك، أغشية رقيقة، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم Laminates لف بالتمدد	- - -	- - -
طريقة المعالجة	البثق المشترك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.919 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.4 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	25 µm	0.9843 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	200 MPa	29007.6 psi	-
	260 MPa	37709.88 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	16.0 MPa	2320.61 psi	-
	12.0 MPa	1740.46 psi	-
	42.0 MPa	6091.6 psi	-
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	600 %	-	-
	900 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	2.2 g	0.07759 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	2.2 g	0.07759 oz	-
	18 g	0.6349 oz	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	98.0 C°	208.4 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.