NYLEM® 66 GXR 25

المصنع	EMAS Plastik .San.Tic.AS	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	خرز زجاجي/ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي أميد 66، معزز بنسبة 25٪ بألياف زجاجية/خرز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	خرز زجاجي \ ألياف زجاجية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.35-1.40 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب	0.30-0.45 %	-	-
صلابة شور	75-80	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 4500-6500	psi 942747.0 - 652671.0	ISO 527-2
إجهاد الشد	MPa 135-145	psi 21030.51 - 19580.13	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m²	-	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 250	F° 482.0	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 240	F° 464.0	ISO 306/B
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 265	F° 509.0	ISO 3146

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.