EMOPLEN® A 1310 T2

المصنع	EMAS Plastik .San.Tic.AS	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	تلك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي بروبيلين مملوء بالتلك بنسبة 20%

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	تلك	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05-1.08 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11-15 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.90-1.0 %	-	-
صلابة شور	60-65	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2500-3500	psi 507633.0 - 362595.0	ISO 527-2
إجهاد الشد	MPa 25.0-40.0	psi 5801.52 - 3625.95	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2
قوة صدمة إيزود المحززة	kJ/m²	-	ISO 180/1A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 110	F° 230.0	ISO 75-2/A
درجة حرارة تليين فيكات	C° 95.0	F° 203.0	ISO 306/B
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 160	F° 320.0	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.