Grilamid® LV-65H FWA nat

المصنع	EMS-GRIVORY	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	65% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Grilamid® LV-65H FWA nat عبارة عن مادة بولي أميد 12 (نايلون 12) مملوءة بـ 65٪ من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Grilamid® LV-65H FWA nat هي: مثبط للهب متوافق مع RoHS مقبول للتلامس مع الأغذية مثبت حراري تشمل التطبيقات النموذجية: السباكة / الأنابيب / مياه الشرب تطبيقات التلامس مع الأغذية السلع الاستهلاكية التطبيقات المنزلية التطبيقات الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 65% حشو بالوزن	-	-
المواد المضافة	مثبت حراري	-	-
الميزات	مقبول لملامسة الأغذية مثبت حرارياً مقاوم للتحلل المائي	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات المستهلك السلع المنزلية تطبيقات صناعية	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	تصنيف ACS غير محدد DVGW W270 ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد تصنيف KTW غير محدد NSF 51 NSF 61 تصنيف WRAS غير محدد	- - - - - - - - -	- - - - - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	لون طبيعي	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.65 g/cm³	-	ISO 1183
انكماش القالب		- - -	ISO 294-4 - -
	% 0.40 % 0.10		
امتصاص الماء		- - -	ISO 62 - -
	% 0.80 % 0.40		
صلابة شور	--	-	ISO 868
صلابة المسافة البادئة للكرة	-- MPa	-	ISO 2039-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 18000	psi 2610684.0	ISO 527-2
إجهاد الشد	MPa 170	psi 24656.46	ISO 527-2
انفعال الشد	% 3.0	-	ISO 527-2
قوة صدمة شاربي المحززة	- kJ/m² -- kJ/m² --	- - -	ISO 179/1eA - -
قوة صدمة شاربي غير المحززة	- kJ/m² -- kJ/m² --	- - -	ISO 179/1eU - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 170 C° 140	- F° 338.0 F° 284.0	- ISO 75-2/A ISO 75-2/C
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 90.0-120 C° 160	- F° 248.0 - 194.0 F° 320.0	Internal Method - -
درجة حرارة الانصهار	C° 178	F° 352.4	ISO 11357-3
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/1.5E-5 cm/cm C° /1.2E-4 cm/cm C°	- - -	ISO 11359-2 - -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	ohms --	-	IEC 60093

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	-- ohms·cm	-	IEC 60093
القوة الكهربائية	-- kV/mm	-	IEC 60243-1
مؤشر التتبع المقارن	-- V	-	IEC 60112
تصنيف القابلية للاشتعال	HB	-	IEC 60695-11-10, -20

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نوع ISO	PA12, MH, 18-190, GF65	-	ISO 1874

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.