# En Chuan 6120W

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | En Chuan Chemical Industries Co,. Ltd. | **الفئة** | TS, Unspecified |
| **المادة المالئة** | 30% ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

هذه الراتنج عبارة عن راتنج يحتوي على الشمع، ولكنه غير thixotropy وغير مسرع. يُظهر 6120W مرونة ممتازة ومقاومة للعوامل الجوية. تم تصميم هذا خصيصًا لتصنيع قضبان الصيد.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | مادة مقواة بألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | عدم الثيكسوتروبية<br>مرونة جيدة<br>مقاومة جيدة للعوامل الجوية | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيق مصايد الأسماك | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة باركول** | 40 | - | Internal method |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الانحناء** | 8920 MPa | 1293738.96 psi | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | 220 MPa | 31908.36 psi | ASTM D790 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **غير معروف** | | - | - |
| **الكثافة** | g/cm³ | - | - |
| **اللزوجة** | Pa·s | - | - |
| **وقت التجلط** | min | - | - |
| **معامل الشد** | 10000 MPa | 1450380.0 psi | - |
| **قوة الشد** | 116 MPa | 16824.41 psi | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.