En Chuan 6129TA

المصنع	En Chuan Chemical Industries Co,. Ltd.	**الفئة**	TS, Unspecified
المادة المالئة	30% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

هذا الراتينج عبارة عن راتينج بوليستر غير مشبع إيزوفثاليك انسيابي، ومسرع مسبقًا، وغير مشمع. يظهر أداءً ممتازًا في قوارب الصيد واليخوت والرذاذ والتركيب اليدوي والقولبة بنقل الراتينج وتطبيقات التعبئة الفراغية. يتميز بخصائص ممتازة من عدم الترهل والانخفاض. حصل هذا الراتينج على شهادة اعتماد النوع DNV.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	انسيابي	-	-
	م-بنزين ثنائي الميثيل	-	-
الاستخدامات	معدات الرياضات المائية	-	-
	أكياس	-	-
	سلع رياضية	-	-
	مجال تطبيق السلع الاستهلاكية	-	-
	تطبيق مصايد الأسماك	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة باركول	45	-	Internal method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	MPa 3200 MPa 6860	- psi 464121.6 psi 994960.68	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 120 MPa 196	- psi 17404.56 psi 28427.45	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 75.0	F° 167.0	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مؤشر الانسيابية (Thixotropic)		-	-
غير معروف		-	-
الكثافة	g/cm³	-	-
اللزوجة	Pa·s	-	-
وقت التجلط	min	-	-
معامل الشد	MPa 3050 MPa 8830	- psi 442365.9 psi 1280685.54	- - -
قوة الشد			

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
		-	-
	MPa 85.3	psi 12371.74	-
	MPa 118	psi 17114.48	-
استطالة الشد عند الكسر		-	-
	% 2.0	-	-
	% 4.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.