EnCom GF PC05

المصنع	EnCom, Inc.	**الفئة**	PC
المادة المالئة	5.0% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EnCom GF PC05 عبارة عن مادة بولي كربونات (PC)، والتي تحتوي على مادة مقواة بالألياف الزجاجية بنسبة 5.0%. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ. طريقة المعالجة هي: قولبة بثق المقاطع الجانبية أو القولبة بالحقن. الخصائص الرئيسية لـ EnCom GF PC05 هي: مثبطات اللهب/مصنفة للاشتعال. تشمل مجالات التطبيق النموذجية: صناعة السيارات اللوازم التجارية/المكتبية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	مادة مقواة بألياف زجاجية، 5.0% حشو بالوزن	-	-
الاستخدامات	تطبيق في مجال السيارات معدات الأعمال	- -	- -
المظهر	أسود الألوان المتاحة لون طبيعي	- - -	- - -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بثق المظهر قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.21 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.50 %	-	ASTM D955

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	55.5 MPa	8049.61 psi	ASTM D638
استطالة الشد	5.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2380 MPa	345190.44 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	124 MPa	17984.71 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	210 J/m	3.93 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	138 C°	280.4 F°	ASTM D648
	128 C°	262.4 F°	ASTM D648

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.