3SP™ E-Denstone Peach

المصنع	.EnvisionTEC, Inc	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تطوير مادة E-Denstone 3SP™ من EnvisionTEC لتصنيع النماذج. يوفر اللون الخوخي خيارًا جذابًا للنماذج المشابهة في الشكل والملمس لأحجار القوالب الشائعة المستخدمة في مختبرات طب الأسنان. يمكن استخدامه مع طرق تصنيع الأسنان التقليدية أو كحل نموذج قائم على CAD لأي تطبيق MCAD. تساعد تركيبة اللزوجة المنخفضة جنبًا إلى جنب مع طابعات EnvisionTEC 3SP™ عالية الدقة في إنتاج نتائج فائقة دون فقدان أي تفاصيل. كما أن مادة E-Denstone 3SP™ قوية بما يكفي للتحقق من الشكل والملاءمة دون أي فقدان للملاءمة أو التسبب في تآكل مفرط على أسطح التلامس. لا يستخدم التنظيف زيوتًا فوضوية أو حرارة يمكن أن تسبب تشويهًا ويستغرق بضع دقائق فقط. الميزة الأكبر هي وقت البناء السريع، حتى مع التشغيل بدقة 35 ميكرون في Z. وهذا يعني سرعة إنجاز النماذج الدقيقة عالية التفاصيل. تطبيقات طب الأسنان، MCAD الآلات الموصى بها: ULTRA® 3SP™، وULTRA® 3SP™ HD، وDent®-3، وULTRA® 3SP™ Ortho

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة تشطيب سطح بارز	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات طب الأسنان مادة النمذجة النماذج الأولية	- - -	- - -
المظهر			

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غير شفاف برتقالي بني مصفر	- - -	- - -
الأشكال	سائل	-	-
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	56.0 MPa	8122.13 psi	-
استطالة الشد	3.5 %	-	-
معامل الانحناء	3350 MPa	485877.3 psi	-
قوة الانحناء	115 MPa	16679.37 psi	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	140 C°	284.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.