3SP™ White

المصنع	EnvisionTEC, Inc.	**الفئة**	Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة EnvisionTEC ABS 3SP™ White هي مادة سريعة النمو وصلبة ذات خصائص مماثلة لبلاستيك ABS. تطبيقات الفضاء الجوي، الرسوم المتحركة والترفيه، الهندسة المعمارية والفن، السيارات، السلع الاستهلاكية المعبأة، طب الأسنان/تقويم الأسنان، التعليم، الإلكترونيات، MCAD، السلع الرياضية، الألعاب الآلات الموصى بها: ™3SP ®ULTRA وHD ™3SP، و™3Dent، و™3SP ™Ortho ®ULTRA، و™3SP ®Xede، و™3SP ®Xtreme

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الفضاء الجوي	-	-
	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات المستهلك	-	-
	تطبيقات طب الأسنان	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	قطع هندسية	-	-
	مادة النمذجة	-	-
	النماذج الأولية	-	-
	سلع رياضية	-	-
	ألعاب	-	
المظهر	أبيض	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الطباعة ثلاثية الأبعاد، التجسيم الضوئي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1500 MPa	217557.0 psi	ASTM D638
قوة الشد	35.6 MPa	5163.35 psi	ASTM D638
استطالة الشد	3.7 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2290 MPa	332137.02 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	81.4 MPa	11806.09 psi	ASTM D790
صدمة إيزود غير المحززة	21 J/m	0.3933 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	70.0 C°	158.0 F°	-
	43.3 C°	109.94 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.