Deco-Coat™ DC-2550

المصنع	Epoxies, Etc.	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Deco-Coat 2550 Resin System هو نظام راتنج إيبوكسي مرن ذو مكونين ولزوجة منخفضة للطلاء الزخرفي. هذا الطلاء متعدد الاستخدامات هو راتنج سائل آمن وسهل الاستخدام. لا يحتوي على أي مذيبات أو روائح كريهة. يوفر Deco-Coat 2550 وضوحًا مثاليًا وحماية متزايدة من الأشعة فوق البنفسجية مع نظام إيبوكسي. يتميز Deco-Coat 2550، عند استخدامه مع عامل المعالجة DC-87HC، بمقاومة فائقة للتآكل والتلف. يتصلب هذا الطلاء الفريد في درجة حرارة الغرفة لتشكيل طلاء مرن "خالي من الفقاعات" وغير منفذ للرطوبة والمواد الكيميائية. يُظهر DC-2550 التصاقًا ممتازًا بمجموعة متنوعة من الركائز بما في ذلك المعادن المطلية والملصقات الحساسة للضغط والزجاج والبلاستيك والخشب والخرسانة والنسيج وما إلى ذلك ... التطبيقات: الملصقات الشعارات دبابيس طية الصدر علامات الأمتعة اللوحات الشارات علامات المفاتيح مجموعات زخرفة الخشب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	امتصاص ماء منخفض إلى معدوم	-	-
	لزوجة منخفضة	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات الطلاء أجزاء زخرفية Labels	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 950	-	-
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
نسبة الخلط بالوزن (PBW)		- - -	- - -
	2.0 1.0	- -	
الكثافة		- - -	- - -
	g/cm³ 0.898 g/cm³ 1.17	- -	
اللزوجة		- - -	- - -
	Pa·s 0.040 Pa·s 5.5	- -	
وقت المعالجة		- - -	- - -
	hr 4.0-5.0 hr 4.0-5.0	- -	
صلابة شور	75	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.