Deco-Coat™ UV Cure 7155™

المصنع	.Epoxies, Etc	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

UV Cure 7155™ و 7156™ عبارة عن راتنجات إيبوكسي قابلة للمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية منخفضة الكثافة. هذه المنتجات صافية كالماء وتتصلب لتشكل طبقة نهائية ناعمة وخالية من الفقاعات. الأضواء منخفضة التكلفة ومنخفضة الكثافة هي كل ما هو مطلوب لمعالجة أنظمة البوليمر الفريدة هذه. يتمتع UV Cure 7155™ و 7156™ أيضًا بمقاومة فائقة للشيخوخة والاصفرار. التطبيقات: يمكن استخدام UV Cure 7155™ و 7156™ كراتنجات تقبيب فائقة الوضوح لتزيين الملصقات والدبابيس وسلاسل المفاتيح والمغناطيسات والسيراميك وما إلى ذلك ... يتمتع UV Cure 7155™ و 7156™ بالتصاق ممتاز بورق التصوير الفوتوغرافي. ستعمل اللمسة النهائية شديدة اللمعان والوضوح المذهل على تحسين أي صورة يتم تطبيقها عليها. يمكن أيضًا استخدام هذه المواد كطلاءات واقية نظرًا لقدرتها على مقاومة الرطوبة والمواد الكيميائية والصدمات الحرارية. الفوائد: لا حاجة للوزن أو الخلط مكون واحد يتصلب في دقائق غير مذيب نظام مواد صلبة بنسبة 100٪ يمكن معالجته بضوء أسود منخفض الكثافة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمة الحرارية	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	صلابة عالية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاوم للرطوبة قابل للمعالجة بالأشعة فوق البنفسجية	- -	
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء أجزاء زخرفية Labels	- - -	- - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللون	شفاف/شبه شفاف	-	-
محتوى المواد الصلبة	100 %	-	-
الكثافة	1.09 g/cm³	-	-
اللزوجة	1.0 Pa·s	-	-
مدة الصلاحية	6 month	-	-
صلابة شور	70	-	-
قوة الشد	60.7 MPa	8803.81 psi	-
استطالة الشد عند الكسر	6.1 %	-	-
السماحية النسبية	3.16	-	-
المقاومة الحجمية	1.6E+9 ohms·cm	-	-
عامل التبديد	0.018	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.