Etinox® 630P

المصنع	Ercros, S.A.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الراتنج ETINOX 630-P هو هومبوليمر كلوريد الفينيل تم الحصول عليه عن طريق بلمرة التعليق. الخصائص: الراتنج ETINOX 630-P هو راتنج ذو وزن جزيئي متوسط تم اختياره للحصول على خصائص ميكانيكية جيدة مع الحفاظ على سلوك اندماج صحيح وسيولة ممتازة عند صهره. نظرًا لكثافته الظاهرية العالية، يؤدي الراتنج ETINOX 630-P إلى مستوى عالٍ جدًا من الإنتاجية عند معالجته. يتمتع الراتنج ETINOX 630-P باستقرار حراري جيد ولون أولي. التطبيقات الموصى بها: تم تصميم ETINOX 630-P خصيصًا لتصنيع المنتجات الصلبة والاستخدامات الخارجية، على وجه الخصوص: المقاطع الجانبية المبثوقة أنابيب للكابلات الكهربائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هومبوليمر	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
الاستخدامات	تطبيقات خارجية	-	-
	Piping	-	-
	مظاهر	-	-
طريقة المعالجة	بثق المظهر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.57 g/cm³	-	ISO 60
عامل K (التآكل)	64.0	-	ISO 1628-2
حجم الجسيمات		-	ISO 4610
	% 2.00	-	-
	% 2.00	-	-
اللزوجة النوعية	0.393	-	ISO 1628-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	% 0.20	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.