Etinox® 631P

المصنع	Ercros, S.A.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الراتنج ETINOX 631-P هو هوموبوليمر كلوريد الفينيل تم الحصول عليه عن طريق بلمرة التعليق. الخصائص: الراتنج ETINOX 631-P هو راتنج ذو وزن جزيئي مرتفع يتميز باستقرار حراري ممتاز وتصلب سريع ومتجانس وسيولة جيدة عند صهره نظرًا لخصائصه المورفولوجية وتوزيعه للوزن الجزيئي. نظرًا لكثافته الظاهرية العالية، يتمتع ETINOX 631 بمستوى عالٍ من الإنتاجية عند معالجته. التطبيقات الموصى بها: تم تصميم ETINOX 631-P خصيصًا لتصنيع المقاطع الجانبية الصلبة، وبالنظر إلى اللون الجيد للراتنج الأساسي، فإنه يسمح بالحصول على مقاطع جانبية ذات مستوى عالٍ من البياض، كما هو الحال في حالة مقاطع النوافذ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	هلام سريع	-	-
	تدفق جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	صلابة عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	
الاستخدامات	مظاهر	-	-
طريقة المعالجة	بثق المظهر	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.56 g/cm³	-	ISO 60
عامل K (التآكل)	68.0	-	ISO 1628-2
حجم الجسيمات		-	ISO 4610
	% 1.50	-	-
	% 2.00	-	-
اللزوجة النوعية	0.448	-	ISO 1628-2

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المتطايرة	% 0.20	-	ISO 1269

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.