UmaPET EMO/EMI

المصنع	Ester Industries Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات الرئيسية Uma PET EM هو فيلم شفاف ذو خصائص قابلة للنقش من جانب واحد. يُظهر هذا الفيلم قدرة معالجة ممتازة ومناسب للنقش الناعم عالي السرعة وعالي الدقة والذي يستخدم على نطاق واسع في تطبيقات الهولوغرام. يلغي السطح الخاص القابل للنقش الحاجة إلى طلاء بوليمر إضافي فوق الفيلم. يتميز الفيلم بضبابية منخفضة ووضوح عالٍ ولمعان عالٍ جنبًا إلى جنب مع خصائص احتكاكية وميكانيكية وحرارية جيدة. التطبيقات يستخدم فيلم النقش المباشر لصنع فيلم الهولوغرام الذي يستخدم في تطبيقات واسعة. التعبئة والتغليف لصنع الأكياس وتصفيح الورق والاستخدامات الزخرفية الأخرى. ملصقات الأمان والملصقات وما إلى ذلك كرادع لتكرار وتزوير المنتجات مثل رخص قيادة بطاقات الائتمان والمنتجات الصيدلانية وبرامج الكمبيوتر وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	منقوش	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	احتكاك منخفض	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	Laminates	-	-
	التعبئة والتغليف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D1204
	% 2.8	-	-
	% 0.50	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.50	-	-
	0.55	-	-
سمك الفيلم - المُختبر	µm 13	mil 0.5118	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	µm 13	-	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 206	psi 29877.83	-
	MPa 216	psi 31328.21	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 100	-	-
	% 90	-	-
العائد (13.0 ميكرومتر)	m²/kg 55.0	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
توتر التبليل			

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D2578
	dyne/cm 40	-	-
	dyne/cm 44	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	% 1.8	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.