UmaPET MHLO

المصنع	Ester Industries Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

KEY FEATURES فيلم UmaPET MHLO هو فيلم ذو عتامة متوسطة، ولمعان متوسط مع سطح مكتوم ومحبب ممتاز مع جانب واحد مُجهز كيميائيًا لتحسين أداء الالتصاق. يُظهر الفيلم خصائص حرارية وميكانيكية وسطحية غير لامعة ممتازة بالإضافة إلى ثبات أبعاد ممتاز وقدرة معالجة ممتازة. بعد التمعدن، يظهر لمسة نهائية فضية كجمالية. APPLICATIONS يستخدم الفيلم على نطاق واسع في مواد وجه الملصقات، وناقل للطباعة الحرارية، والختم الساخن، وتطبيقات تغليف الورق المقوى والكرتون. يمنح السطح المطلي كيميائيًا أداء التصاق محسّنًا للأحبار والمواد اللاصقة وطلاءات التمهيدي الأخرى والمعدن في التمعدن. يمكن استخدام الأفلام المعدنية كمواد لوجه الملصقات وطبقة حاجز ساندويتش والتي تظهر مظهرًا جماليًا فضيًا للعبوة في التعبئة المرنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية طباعة ممتازة	-	-
	التصاق جيد	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	لمعان متوسط	-	-
	قابل للتعدين	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	فيلم	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	Labels	-	-
	Laminates	-	-
المظهر	تشطيب مطفي	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D1204
	% 2.0	-	-
	% 0.40	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.38	-	-
	0.45	-	-
سمك الفيلم - المُختبر	µm 12	mil 0.4724	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	µm 12	-	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	MPa 186	psi 26977.07	-
	MPa 196	psi 28427.45	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 90	-	-
	% 85	-	-
العائد	m²/kg 59.5	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
توتر التبليل	48 dyne/cm	-	ASTM D2578

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	48	-	ASTM D2457
الضبابية (Haze)	44 %	-	ASTM D1003

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.