UmaPET SI

المصنع	Ester Industries Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات الرئيسية: UmaPET SI عبارة عن فيلم شفاف مع معالجة مضادة للكهرباء الساكنة على جانب واحد. يضمن السطح المضاد للكهرباء الساكنة النظافة وخصائص المناولة الممتازة. التطبيقات: في التعبئة والتغليف المرنة كركيزة في السطح الخارجي للصفائح التي تساعد على تنفيذ العمليات بسلاسة مثل تعبئة الأكياس. التطبيقات الصناعية مثل تعبئة المعدات الإلكترونية وأجزائها ولوحات الدوائر المتكاملة ولوحات الدوائر المطبوعة ومعدات الاتصالات وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية فيلم تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف	- - - -	- - - -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	-
	% 0.40	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.35	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	
سمك الفيلم - المُختبر	10 12 15 23 µm	0.3937 - 0.9055 mil	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	10, 12, 15, 23 µm	-	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	206 MPa	29877.83 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
	186 MPa	26977.07 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	-
	206 MPa	29877.83 psi	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 100	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	
العائد		-	Internal Method
	m²/kg 71.4	-	-
	m²/kg 59.5	-	-
	m²/kg 47.6	-	-
	m²/kg 31.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار التقاط الرماد		-	Internal Method
	نجاح	-	-
	نجاح	-	-
	نجاح	-	-
	نجاح	-	-
الشحنة الاستاتيكية السطحية		-	Internal Method
	لا شيء	-	-
	لا شيء	-	-
	لا شيء	-	-
	لا شيء	-	-
توتر التبليل		-	ASTM D2578
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-

الخواص البصرية			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)		-	ASTM D1003
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 3.5	-	-
	% 4.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.