UmaPET WH

المصنع	Ester Industries Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

KEY FEATURES عتامة عالية وبياض عالي، شفافية منخفضة. تسطح ممتاز، وثبات حراري في درجات الحرارة المرتفعة وقدرة معالجة. جانب واحد معالج كيميائيًا والجانب الآخر كورونا اختياري بناءً على تطبيقات الاستخدام النهائي. APPLICATIONS مواد وجه الملصقات ذاتية اللصق، وأغطية في التطبيقات المتطورة، والتقويمات الترويجية، وتذاكر للاستخدامات المتعددة، والبطاقات المدفوعة مسبقًا، وبطاقات الأمان والوصول، وفيلم طباعة نفث الحبر، والطباعة الفوتوغرافية، وبديل عالي الجودة للورق كدعم في عبوات نفطة، والقرطاسية وغيرها من التطبيقات الصناعية والتعبئة والتغليف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية طباعة ممتازة قابلية معالجة جيدة ثبات حراري جيد	- - -	- - -
الاستخدامات	فيلم Labels Stationary Supplies	- - -	- - -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D1204
	% 2.5	-	-
	% 2.5	-	-
	% 2.0	-	-
	% 2.0	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	-
	% 0.60	-	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.40	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	
سمك الفيلم - المُختبر	30 36 50 75 µm	1.18 - 2.95 mil	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	30, 36, 50, 75 µm	-	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	167 MPa	24221.35 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	-
	147 MPa	21320.59 psi	-
	177 MPa	25671.73 psi	-
	167 MPa	24221.35 psi	-
	167 MPa	24221.35 psi	-
	157 MPa	22770.97 psi	

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد		-	ASTM D882
	% 120	-	-
	% 120	-	-
	% 120	-	-
	% 120	-	-
	% 80	-	-
	% 80	-	-
	% 80	-	-
	% 80	-	-
العائد		-	Internal Method
	m²/kg 14.1	-	-
	m²/kg 23.8	-	-
	m²/kg 19.8	-	-
	m²/kg 9.40	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
توتر التبليل		-	ASTM D2578
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-
	dyne/cm 44	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العتامة		-	Internal Method
	% 88	-	-
	% 90	-	-
	% 90	-	-
	% 92	-	-
الضبابية (Haze)		-	ASTM D1003
	% 98	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	98 %	-	-
	98 %	-	-
	98 %	-	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.