UmaPET YN

المصنع	Ester Industries Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات الرئيسية يتمتع UmaPET YN بشفافية جيدة وقابلية تشغيل ممتازة ولمعان ومرونة عالية. يتمتع الفيلم بثبات أبعاد ممتاز في درجة حرارة مرتفعة. يتميز بخصائص ميكانيكية وبصرية وسطحية ممتازة. التطبيقات يُستخدم الفيلم على نطاق واسع لإنتاج الغزل العادي والغزل المعدني والطلاء عالي الحرارة والتطبيقات الصناعية الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	شفافية عالية	-	-
	لمعان عالي	-	-
	قابل للتشغيل الآلي	-	-
	بصريات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء	-	-
	فيلم	-	-
	تطبيقات صناعية	-	-
	خيط	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب		-	ASTM D1204
	% 4.5	-	-
	% 4.5	-	-
	% 4.5	-	-
	% 0.0	-	-
	% 0.0	-	-
	% 0.0	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك		-	ASTM D1894
	0.45	-	-
	0.45	-	-
	0.42	-	-
	0.50	-	-
	0.50	-	-
	0.48	-	-
سمك الفيلم - المُختبر	12 15 23 µm	0.4724 - 0.9055 mil	-
سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر	12, 15, 23 µm	-	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	226 MPa	32778.59 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
			-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	206 MPa	29877.83 psi	
	206 MPa	29877.83 psi	
استطالة الشد		-	ASTM D882
	90 %	-	-
	90 %	-	-
	90 %	-	-
	100 %	-	-
	100 %	-	-
	100 %	-	
العائد		-	Internal Method
	59.5 m²/kg	-	-
	47.6 m²/kg	-	-
	31.0 m²/kg	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
توتر التبليل		-	ASTM D2578
	44 dyne/cm	-	-
	44 dyne/cm	-	-
	44 dyne/cm	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)		-	ASTM D1003
	3.5 %	-	-
	3.5 %	-	-
	3.5 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.