NEOFLON™ EC-6500

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	ETFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتميز البلاستيك الفلوري ETFE (بوليمر مشترك من رباعي فلورو إيثيلين والإيثيلين) بسهولة التشغيل والمرونة بشكل كبير، بالإضافة إلى الخصائص الكهربائية والكيميائية الممتازة. نظرًا لخصائصه الكيميائية والحرارية والكهربائية الفائقة، بالإضافة إلى المتانة الميكانيكية (عمر الاحتفاظ بالمرونة)، يجد ETFE تطبيقًا في مجموعة واسعة من الظروف. ستلبي مساحيق طلاء NEOFLON EFTE مجموعة واسعة من الاحتياجات في العديد من المجالات، مع برايمر مقاوم للحرارة مناسب لضمان الاحتفاظ بالتصاق قوي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	-
	متانة جيدة	-	-
	لمعان عالي	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	نقاء عالي	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات الطلاء تبطين	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	طلاء بالرش الكهروستاتيكي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.60-0.95 g/cm³	-	-
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0-20 g/10 min	-	-
حجم الجسيمات	45.0-105 µm	1.77 - 4.13 mil	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الطلاء	0.300-2.00 mm	0.01181 - 0.07874 in	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.