ECOGRAN® PEHDE Soufflage BLK

المصنع	Eurocompound Polymers	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ECOGRAN® PEHDE Soufflage BLK هي مادة بولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في أوروبا. السمات الهامة لـ ECOGRAN® PEHDE Soufflage BLK هي: مقاومة كيميائية، مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR) مقاوم للأكسدة	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910-0.990 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.11-0.31 g/10 min	-	ISO 1133
امتصاص الماء	%	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	710-790 MPa	102976.98 - 114580.02 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	16.0-26.0 MPa	2320.61 - 3770.99 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	21-25 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	505-565 MPa	73244.19 - 81946.47 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	10.0-20.0 MPa	1450.38 - 2900.76 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	16-20 kJ/m²	7.61 - 9.52 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.