ECOGRAN® PEHDI BLK

المصنع	Eurocompound Polymers	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ECOGRAN® PEHDI BLK هي مادة بولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في أوروبا للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ ECOGRAN® PEHDI BLK هي: مقاومة كيميائية، مقاومة للصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للصدمات مقاوم للأكسدة	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة		-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	0.910-0.990 g/cm³		
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0-7.0 g/10 min	-	ISO 1133
امتصاص الماء	%	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	700-1300 MPa	101526.6 - 188549.4 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	13.0-23.0 MPa	1885.49 - 3335.87 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	21-25 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	650-750 MPa	94274.7 - 108778.5 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	16.0-26.0 MPa	2320.61 - 3770.99 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	1.7-3.7 kJ/m²	0.8089 - 1.76 ft·lb/in²	ISO 179
قوة صدمة شاربي غير المحززة	لا يوجد كسر	-	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.