ECOGRAN® PP 50/50

المصنع	Eurocompound Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ECOGRAN® PP 50/50 هي مادة بولي بروبيلين. وهي متوفرة في أوروبا للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ ECOGRAN® PP 50/50: قابلية معالجة جيدة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960-1.04 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5-6.5 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
امتصاص الماء	%	-	Internal Method
محتوى الرماد	7.0-11 %	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1250-2050 MPa	181297.5 - 297327.9 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	12.0-22.0 MPa	1740.46 - 3190.84 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	8.0-12 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	700-1300 MPa	101526.6 - 188549.4 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	20.0-30.0 MPa	2900.76 - 4351.14 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	2.2-4.2 kJ/m²	1.05 - 2.0 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.