ECOGRAN® PPCI F5 BLK

المصنع	Eurocompound Polymers	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ECOGRAN® PPCI F5 BLK هي مادة بوليمر مشترك من البولي بروبيلين (PP Copolymer). وهي متوفرة في أوروبا للقولبة بالحقن. السمة الأساسية لـ ECOGRAN® PPCI F5 BLK: بوليمر مشترك. التطبيق النموذجي لـ ECOGRAN® PPCI F5 BLK: التطبيقات الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاوم للأكسدة	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية	-	-
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.980-1.06 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5-6.5 g/10 min	-	ISO 1133
امتصاص الماء	%	-	Internal Method
محتوى الرماد	11-15 %	-	ISO 3451

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1700-2500 MPa	246564.6 - 362595.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	13.0-23.0 MPa	1885.49 - 3335.87 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	1.0-4.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	1400-2000 MPa	203053.2 - 290076.0 psi	ISO 178
إجهاد الانحناء	27.0-37.0 MPa	3916.03 - 5366.41 psi	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	1.5-3.5 kJ/m²	0.7137 - 1.67 ft·lb/in²	ISO 179

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.