

Ateva® 4030AC

EVA	الفئة	Celanese EVA Performance Polymers	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

يشيع استخدام هذا الراتنج للمواد اللاصقة، والمواد المانعة للتسرب، والطلاءات المحلولية، وكمخزون صمغي للمركبات المفلكنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	المواد المضافة
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	بوليمر مشترك	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	تطبيقات الطلاء	
-	-	مانعات التسرب	
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	تصنيفات الوكالة
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	طلاء البثق	طريقة المعالجة
-	-	طلاء المحلول	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.962	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 55	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
-	-	%wt 40.0	محتوى خلاص الفينيل
ASTM D2240	-	53	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 725.19	MPa 5.00	قوة الشد
ASTM D638	-	%	استطالة الشد
ASTM D790	psi 290.08	MPa 2.00	معامل الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3418	F° 111.2	C° 44.0	ذروة درجة حرارة الانصهار
ASTM E28	F° 224.6	C° 107	نقطة تليين الكرة والحلقة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.