Evatane® 24-03

المصنع	Arkema	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATANE® 24-03 عبارة عن بوليمر عشوائي من الإيثيلين وأسيتات الفينيل مصنوع بواسطة عملية بلمرة جذرية عالية الضغط. يجلب المحتوى العالي من أسيتات الفينيل في EVATANE® 24-03 النعومة والمرونة والقطبية. يوفر EVATANE® 24-03 قوة تماسك عالية مع معظم الحشوات ويمكن استخدامه لإنتاج الخلطات الرئيسية أو مركبات HFFR ، ويمكن استخدامه كمادة مضافة لتعديل البيتومين. EVATANE® 24-03 مناسب أيضًا لبثق الأفلام (المصبوبة أو المنفوخة) ، ويظهر التصاقًا جيدًا بـ PE و PS والبوليستر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد مرونة جيدة بوليمر مشترك عشوائي ناعم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تعديل الأسفلت فيلم منفوخ فيلم مصبوب مادة مركزة	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	فيلم منفوخ	-	-
	الصب	-	-
	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	2.5-3.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	23.0-25.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	27.0 MPa	3916.03 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	600-900 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	46.0 C°	114.8 F°	ISO 306/A, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	80.0 C°	176.0 F°	ISO 11357-3
نقطة تليين الكرة والحلقة	183 C°	361.4 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.