Evatane® 28-03

المصنع	Arkema	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATANE® 28-03 عبارة عن بوليمر عشوائي من الإيثيلين وأسيتات الفينيل مصنوع بواسطة عملية بلمرة جذرية عالية الضغط. يجلب المحتوى العالي من أسيتات الفينيل في EVATANE® 28-03 النعومة والمرونة والقطبية. يوفر EVATANE® 28-03 قوة تماسك عالية مع معظم الحشوات ويمكن استخدامه لإنتاج الخلطات الرئيسية أو مركبات HFFR. EVATANE® 28-03 مناسب أيضًا لبثق الأفلام (المصبوبة أو المنفوخة) ، ويظهر التصاقًا جيدًا بـ PE و PS والبوليستر. يمكن أيضًا استخدام EVATANE® 28-03 في صناعة الرغوة (صناعة الأحذية) ، كمادة مضافة للنفط الخام (مخفض نقطة الصب).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	فيلم منفوخ	-	-
	فيلم مصبوب	-	-
	رغوة	-	-
	مادة مركزة	-	-
	تطبيقات الزيت/الغاز	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ الصب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	3.0-4.5 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	26.0-28.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	700-1000 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	41.0 C°	105.8 F°	ISO 306/A, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	76.0 C°	168.8 F°	ISO 11357-3
نقطة تليين الكرة والحلقة	166 C°	330.8 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.