Evatane® 28-25

المصنع	Arkema	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATANE® 28-25 هو بوليمر مشترك عشوائي من الإيثيلين وأسيتات الفينيل مصنوع بواسطة عملية بلمرة جذرية عالية الضغط. إن المحتوى العالي من أسيتات الفينيل في EVATANE® 28-25 يضفي نعومة ومرونة وقطبية. يتوافق EVATANE® 28-25 مع معظم الراتنجات والشموع اللاصقة. بالإضافة إلى سيولة عالية، فهو منتج فعال وسهل الاستخدام لتركيبات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة. يوفر EVATANE® 28-25 قوة تماسك عالية مع معظم المواد المالئة ويمكن استخدامه لإنتاج الخلطات الرئيسية أو مركبات HFFR. EVATANE® 28-25 مناسب أيضًا لبثق الأغشية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	مادة مركزة	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22-29 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	27.0-29.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	800-1000 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	71.0 C°	159.8 F°	ISO 11357-3
نقطة تليين الكرة والحلقة	120 C°	248.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.