Evatane® 33-25

المصنع	Arkema	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATANE® 33-25 هو بوليمر مشترك عشوائي من الإيثيلين وأسيتات الفينيل مصنوع بواسطة عملية بلمرة جذرية عالية الضغط. إن المحتوى العالي من أسيتات الفينيل في EVATANE® 33-25 يضفي نعومة ومرونة وقطبية. يتوافق EVATANE® 33-25 مع معظم الراتنجات والشموع اللاصقة. إنه منتج فعال وسهل الاستخدام لتركيبات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة. يوفر EVATANE® 33-25 قوة تماسك عالية مع معظم المواد المالئة ويمكن استخدامه لإنتاج مركبات HFFR. كما أنه بوليمر أساسي مثالي للمركبات شبه الموصلة لكابلات الجهد المتوسط (طبقة قابلة للتقشير الخارجية).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة بوليمر مشترك عشوائي ناعم	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات الأسلاك والكابلات	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	22-29 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	32.0-34.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	67	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	900-1100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	63.0 C°	145.4 F°	ISO 11357-3
نقطة تليين الكرة والحلقة	119 C°	246.2 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.