Evatane® 33-45 PV

المصنع	Arkema	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATANE® 33-45 PV هو بوليمر عشوائي من الإيثيلين وخلات الفينيل مصنوع بواسطة عملية البلمرة الجذرية ذات الضغط العالي. EVATANE® 33-45 PV مخصص حصريًا لتطبيقات أغشية التغليف الكهروضوئية. إن المحتوى العالي من خلات الفينيل في EVATANE® 33-45 PV يجلب الشفافية والمرونة والنعومة. يظهر ثباتًا عاليًا في الأبعاد عند استخدامه في التركيبات المتشابكة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتشابك	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	ألواح شمسية	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	38-48 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	32.0-34.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	63	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	900-1100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	62.0 C°	143.6 F°	ISO 11357-3
نقطة تليين الكرة والحلقة	107 C°	224.6 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.