Evatane® 40-55

المصنع	Arkema	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATANE® 40-55 هو بوليمر مشترك عشوائي من الإيثيلين وأسيتات الفينيل مصنوع بواسطة عملية بلمرة جذرية عالية الضغط. إن المحتوى العالي من أسيتات الفينيل في EVATANE® 40-55 يضفي نعومة ومرونة وقطبية وقابلية ذوبان عالية. يتوافق EVATANE® 40-55 مع معظم الراتنجات والشموع اللاصقة. بالإضافة إلى سيولة عالية، فهو منتج فعال وسهل الاستخدام لتركيبات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة. يمكن أيضًا استخدام EVATANE® 40-55 في المواد اللاصقة ذات القاعدة المذيبة وتركيبات الأحبار ولصنع الرغوة (صناعة الأحذية).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة تدفق عالي بوليمر مشترك عشوائي ناعم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد لاصقة رغوة حبر الطباعة	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	48-62 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	38.0-41.0 %wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	50	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	7.00 MPa	1015.27 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	900-1100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	°C	-	ISO 306/A, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	55.0 °C	131.0 °F	ISO 11357-3
نقطة تليين الكرة والحلقة	97 °C	206.6 °F	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.