Evatane® 42-60

المصنع	Arkema	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVATANE® 42-60 هو بوليمر عشوائي من الإيثيلين وخلات الفينيل مصنوع بواسطة عملية البلمرة الجذرية ذات الضغط العالي. إن المحتوى العالي من خلات الفينيل في EVATANE® 42-60 يجلب النعومة والمرونة والقطبية والذوبان العالي. يمكن إذابة EVATANE® 42-60 بسهولة في العديد من المذيبات ويمكن استخدامه في تركيبات الأحبار أو المواد اللاصقة ذات الأساس المذيب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	انزلاق	-	-
الميزات	مرونة جيدة بوليمر مشترك عشوائي ناعم	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.960 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	65-85 g/10 min	-	ASTM D1238, ISO 1133
محتوى خلات الفينيل	%wt	-	Internal Method
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	5.00 MPa	725.19 psi	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	900-1100 %	-	ASTM D638, ISO 527-2

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	C°	-	ISO 306/A, ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	52.0 C°	125.6 F°	ISO 11357-3
نقطة تليين الكرة والحلقة	95 C°	203.0 F°	ASTM E28

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.