Evateno® 8019-PE

المصنع	Braskem	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Evateno ® 8019 PE هو بوليمر مشترك من الإيثيلين-خلات الفينيل (EVA) مع محتوى متوسط من خلات الفينيل. Evateno ® 8019 PE هو منتج سهل المعالجة وقابل للربط المتشابك ومتوافق بشكل كبير مع الراتنجات الحرارية المرنة واللدائن المرنة الأخرى، والحشوات غير العضوية. يوفر مرونة عالية، ومقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)، وقوة الصدم، ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة.
التطبيق: صفائح متشابكة و/أو موسعة لتطبيقات متعددة بما في ذلك مركبات الأحذية (النعل، والنعال الداخلية، وما إلى ذلك)، والأثاث، وصناعة الألعاب والهدايا المجانية، ومخاليط البولي إيثيلين المستخدمة في تركيبات المواد اللاصقة الذائبة بالحرارة. يتميز بتوافق ممتاز مع الشمع، والبارافينات، والمواد اللاصقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	قابل للتشابك	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	مرونة عالية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	أحذية	-	-
	أثاث	-	-
	ألعاب	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792, ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693
محتوى خلات الفينيل	19.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	85	-	-
	30	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	58.0 C°	136.4 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	86.0 C°	186.8 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.