Evateno® HM-728

المصنع	Braskem	**الفئة**	EVA
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Evateno ® HM 728 هو بوليمر مشترك من أسيتات الإيثيلين والفينيل (EVA) مع محتوى عالي من أسيتات الفينيل، ووزن جزيئي متوسط، وتوافق جيد مع الراتنجات الحرارية المرنة والمطاطية الأخرى. يوفر Evateno ® HM 728 توافقًا جيدًا مع راتنجات الأوليفين الأخرى ويمكن استخدامه في الخلطات مع البولي إيثيلين الآخر لتحسين مقاومة التكسير الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR) ومقاومة الصدمات والهشاشة في درجات الحرارة المنخفضة. يحتوي على مادة مضافة مضادة للأكسدة. التطبيق: المواد اللاصقة الذائبة الساخنة، والطلاءات، والأجزاء الموسعة، والأجزاء المقولبة بالحقن والمقولبة بالبثق حيث تكون المرونة والمرونة ومقاومة التكسير الناتج عن الإجهاد البيئي (ESCR) مطلوبة. تقدم تركيبة المواد اللاصقة الذائبة الساخنة توافقًا ممتازًا مع الشمع والبارافينات والمواد اللاصقة، مما يحسن المرونة والالتصاق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	قابل للرغوة	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة تطبيقات الطلاء رغوة صفائح رغوية دقيقة ورقة	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693
محتوى خلات الفينيل	28.0 %wt	-	-
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	80	-	-
	25	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	49.0 C°	120.2 F°	ASTM D1525
درجة حرارة الانصهار	77.0 C°	170.6 F°	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.