EVAL™ C109B

المصنع	EVAL Europe nv	**الفئة**	EVOH
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVAL™ C109B هو منتج من كحول الإيثيلين فينيل (EVOH). وهي متوفرة في أوروبا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.17 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	9.3 g/10 min	-	-
	21 g/10 min	-	-
	42 g/10 min	-	-
	70 g/10 min	-	-
محتوى الإيثيلين	35.0 %mol	-	Internal Method
صلابة روكويل	94	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2500 MPa	362595.0 psi	ISO 527-2
إجهاد الشد	68.0 MPa	9862.58 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	6.0 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	4800 MPa	696182.4 psi	ISO 178
نفاذية الأكسجين	/6.0E-3 cm³·mm/m²/atm 24 hr /6.0E-3 cm³·mm/m²/atm 24 hr 0.012 cm³·mm/m²/atm/24 hr 0.038 cm³·mm/m²/atm/24 hr 0.062 cm³·mm/m²/atm/24 hr	- - - - - -	ISO 14663-2 - - - - -
معدل نفاذية بخار الماء	0.93 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM E96
قوة صدمة شاربي غير المحززة	1.0 kJ/m² 1.0 kJ/m²	- 0.4758 ft·lb/in² 0.4758 ft·lb/in²	ISO 179 - -

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	53.0 C°	127.4 F°	ISO 11357-2
درجة حرارة تليين فيكات	166 C°	330.8 F°	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	177 C°	350.6 F°	ISO 11357-3
ذروة درجة حرارة التبلور	154 C°	309.2 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.