EVAL™ FP201B

المصنع	EVAL Europe nv	**الفئة**	EVOH
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

EVAL™ FP201B هو منتج إيثيلين فينيل كحول (EVOH). وهو متوفر في أوروبا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133
محتوى الإيثيلين	32.0 %mol	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2600 MPa	377098.8 psi	ISO 527-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-2
	MPa 73.0	psi 10587.77	-
	MPa 32.0	psi 4641.22	-
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	% 12	-	-
	% 43	-	-
نفاذية الأكسجين	cm³·mm/m²/atm/24 hr 0.010	-	ISO 14663-2
قوة صدمة الشد		-	ASTM D1822
	kJ/m² 110	ft·lb/in² 52.34	-
	kJ/m² 390	ft·lb/in² 185.56	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 69.0	F° 156.2	ISO 11357-2
درجة حرارة تليين فيكات	C° 173	F° 343.4	ISO 306
درجة حرارة الانصهار	C° 183	F° 361.4	ISO 11357-3
ذروة درجة حرارة التبلور	C° 161	F° 321.8	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.