# EVERLON® TA-50

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Ever Polymer Co.,Ltd. | **الفئة** | SEBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

درجة ربط خاصة: تعتمد على SEBS، مع التصاق جيد للحقن المزدوج. جميعها حاصلة على شهادة UL، قولبة بالإدخال: قادرة على الارتباط بـ PA، PBT، PETG، AS، PMMA، PC/ABS، PC، ABS (NYLON). مع مقاومة ممتازة للعوامل الجوية، وثبات للأشعة فوق البنفسجية ومرونة ممتازة. مناسب لأجهزة الكمبيوتر، MP3، الهاتف الخلوي، الكاميرا، المساعد الشخصي الرقمي، الماوس وما إلى ذلك.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية الربط | - | - |
| | التصاق جيد | - | - |
| | مرونة جيدة | - | - |
| | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | - | - |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الكاميرا | - | - |
| | هواتف محمولة | - | - |
| | مكونات الكمبيوتر | - | - |
| | أجزاء كهربائية | - | - |
| | تطبيقات كهربائية/إلكترونية | - | - |
| **طريقة المعالجة** | قولبة بالحقن | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.05 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 50 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | 4.90 MPa | 710.69 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 480 % | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | 34.3 kN/m | - | ASTM D624 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | -40.0 C° | -40.0 F° | ASTM D746 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.