EVERLON® TA-80

المصنع	Ever Polymer Co.,Ltd.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة ربط خاصة: تعتمد على SEBS، مع التصاق جيد للحقن المزدوج. جميعها حاصلة على شهادة UL، قولبة بالإدخال: قادرة على الارتباط بـ PA، PETG، PBT، AS، PMMA، PC/ABS، PC، ABS (NYLON). مع مقاومة ممتازة للعوامل الجوية، وثبات للأشعة فوق البنفسجية ومرونة ممتازة. مناسب لأجهزة الكمبيوتر، MP3، الهاتف الخلوي، الكاميرا، المساعد الشخصي الرقمي، الماوس وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الكاميرا	-	-
	هواتف محمولة	-	-
	مكونات الكمبيوتر	-	-
	أجزاء كهربائية	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	7.85 MPa	1138.55 psi	ASTM D412
استطالة الشد	400 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	63.7 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-40.0 C°	-40.0 F°	ASTM D746

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.