EVERLON® TP-38D

المصنع	Ever Polymer Co.,Ltd.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة طبية: SEBS (درجة الثبات)، لا يوجد تحليل للمواد السامة، توافق جيد مع الأدوية. يتوافق مع معيار دولي، مثل usp class VI ،ISO 15759، معيار YBB. يستخدم على مكبس بلاستيكي، حقنة، غشاء رقيق، أنبوب طبي، غطاء سحب ... إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	فيلم	-	-
	أجهزة طبية	-	-
	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	أنابيب	-	-
تصنيفات الوكالة	ISO 15759	-	-
	USP الفئة VI	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.900 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	50 g/10 min	-	ASTM D1238
صلابة الديورومتر	38	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	7.65 MPa	1109.54 psi	ASTM D412
استطالة الشد	350 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	54.9 kN/m	-	ASTM D624

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.