# EVERLON® TS-95

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Ever Polymer Co.,Ltd. | **الفئة** | SEBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

درجة عامة: تعتمد على SEBS. مناسبة للقولبة بالإدخال، التصاق ممتاز بـ PP. يتم تحضير جميع أنواع الصلابة بشكل جيد للغاية، مقاومة ممتازة للعوامل الجوية، وثبات للأشعة فوق البنفسجية والخصائص الميكانيكية الفيزيائية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابلية الربط | - | - |
| | مقاومة جيدة للعوامل الجوية | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 0.998 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **صلابة الديورومتر** | 95 | - | ASTM D2240 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 9.81 | psi 1422.82 | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % 480 | - | ASTM D412 |
| **قوة التمزق** | kN/m 60.8 | - | ASTM D624 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | C° 40.0- | F° 40.0- | ASTM D746 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.