# Evermore PUR SA-2265

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Evermore Chemical .Industry Co., Ltd | **الفئة** | ,PUR Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Evermore PUR SA-2265 هو منتج من مادة البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Evermore PUR SA-2265 المواد اللاصقة/الأشرطة والأقمشة/الألياف.
تشمل الخصائص: التصاق جيد مرونة جيدة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | قابل للتنظيف<br>التصاق جيد<br>مرونة درجة حرارة منخفضة | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | مواد لاصقة<br>جلد صناعي<br>تطبيقات النسيج | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|

ASTM D412

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | MPa 1.96-3.92 | psi 568.55 - 284.27 | |
| **قوة الشد** | MPa 9.81-24.5 | psi 3553.43 - 1422.82 | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % 300-600 | - | ASTM D412 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة المصهور** | Pa·s 80.0-120 | - | ASTM D3835 |
| **محتوى غير متطاير** | % 63-67 | - | - |
| **المذيبات** | DMF، MEK، TOL | - | - |


**Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.