# Evermore PUR SA-6010P

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Evermore PUR SA-6010P هو منتج من البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. السمة الأساسية: مرونة جيدة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مرونة درجة حرارة منخفضة | - | - |
| **الاستخدامات** | جلد صناعي | - | - |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 1.57-3.14 MPa | 227.71 - 455.42 psi | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | 9.81-24.5 MPa | 1422.82 - 3553.43 psi | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | 300-600 % | - | ASTM D412 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **لزوجة المصهور** | 80.0-120 Pa·s | - | ASTM D3835 |
| **محتوى غير متطاير** | 58-62 % | - | - |
| **المذيبات** | DMF، TOL | - | - |


**Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.