# Evermore PUR SS-1029MP

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Evermore PUR SS-1029MP هو منتج من البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل تطبيقات Evermore PUR SS-1029MP تطبيقات الطلاء والأقمشة/الألياف.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | نفاذية الرطوبة<br>ناعم | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الطلاء<br>تطبيقات النسيج | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 3.92-5.88 MPa | 568.55 - 852.82 psi | ASTM D412 |
| **قوة الشد** | 11.8-24.5 MPa | 1711.45 - 3553.43 psi | ASTM D412 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **استطالة الشد** | 300-600 % | - | ASTM D412 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة المصهور** | 50.0-80.0 Pa·s | - | ASTM D3835 |
| **محتوى غير متطاير** | 27-29 % | - | - |
| **المذيبات** | DMF، IPA | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.