# Evermore PUR SS-181

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Evermore Chemical Industry Co., Ltd. | **الفئة** | PUR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Evermore PUR SS-181 هو منتج من البولي يوريثين. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: الأقمشة/الألياف. الخاصية الأساسية: مرونة جيدة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | أليفاتي<br>قابل للتشتت<br>مرونة جيدة<br>صلابة متوسطة | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | جلد صناعي<br>تطبيقات النسيج | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | 4.90-7.85 MPa | 710.69 - 1138.55 psi | ASTM D412 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 34.3-53.9 | psi 7817.55 - 4974.8 | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % 350-600 | - | ASTM D412 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة المصهور** | Pa·s 50.0-90.0 | - | ASTM D3835 |
| **محتوى غير متطاير** | % 29-31 | - | - |
| **المذيبات** | DMF، MEK | - | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.