VESTOSINT® 1164 white

المصنع	Evonik Industries AG	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مسحوق لأنظمة الطلاء VESTOSINT 1164 white أو white 1174 عبارة عن مساحيق دقيقة من النايلون 12 تم تطويرها خصيصًا لعملية الطلاء المصغر للأشياء الصغيرة، على سبيل المثال المشدات أو حلقات الفريت. يستخدم VESTOSINT 1164 white و white 1174 بالإضافة إلى ذلك في الدهانات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	طلاء طلاءات رقيقة	- -	- -
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.06 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	g/cm³	-	ISO 60
امتصاص الماء		-	ISO 62
	% 1.7	-	-
	% 1.2	-	-
	% 0.50	-	-
متوسط حجم الجسيمات	µm 50	mil 1.97	-
توزيع حجم الجسيمات		-	ISO 4610
	%wt	-	-
	%wt	-	-
	%wt	-	-
صلابة شور	75	-	ISO 868
صلابة المسافة البادئة للكرة	MPa 101	psi 14648.84	ISO 2039-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة تآكل تابير	mg	-	ASTM D1242

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	C° 176	F° 348.8	ISO 3146
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	/1.0E-4 cm/cm C°	-	ISO 11359-2
الحرارة النوعية	J/kg/°C 2270	-	DIN 53765
التوصيل الحراري	/W/m 0.22-0.27 K	-	DIN 52612

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093
القوة الكهربائية	85 kV/mm	-	IEC 60243-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.