VESTOSINT® 2157 natural color

المصنع	Evonik Industries AG	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مسحوق لطلاء السرير المميع والطلاء المصغر والطلاء السائل والمركبات VESTOSINT 2157 عبارة عن مسحوق ناعم من مادة البولي أميد 12 للاستخدام في أنظمة الطلاء السائل. يتم استخدامه كمادة مضافة على سبيل المثال في أنظمة طلاء الملفات، لتحسين مقاومة التآكل واختبار T-bend. يمكن استخدامه أيضًا في الطلاء المصغر للأجزاء الحديدية الصغيرة، على سبيل المثال، مشدات الأساس أو حلقات الفريت. VESTOSINT 2157 متاح أيضًا بألوان مختلفة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء الخلط طلاءات واقية طلاءات رقيقة	- - - -	- - - -
المظهر	الألوان المتوفرة لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية	g/cm³	-	ISO 60
امتصاص الماء		-	ISO 62
	% 1.9	-	-
	% 1.3	-	-
	% 0.50	-	-
متوسط حجم الجسيمات	56 µm	2.2 mil	-
صلابة شور	75	-	ISO 868
صلابة المسافة البادئة للكرة	90.0 MPa	13053.42 psi	ISO 2039-1

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	43.0 MPa	6236.63 psi	ISO 527-2
انفعال الشد		-	ISO 527-2
	% 6.0	-	-
	%	-	-
مقاومة تآكل تابير	mg	-	ASTM D1242

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	184 C°	363.2 F°	ISO 3146
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.1E-4 cm/cm/ C°	-	ISO 11359-2
الحرارة النوعية	2350 J/kg/°C	-	DIN 53765
التوصيل الحراري	0.23-0.29 W/m/ K	-	DIN 52612

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093
القوة الكهربائية	90 kV/mm	-	IEC 60243-1

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.