

ACRYLITE® Film White WF003

Acrylic (PMMA)	الفئة	Evonik Industries AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

ACRYLITE® Film WF003 هو فيلم أكريليك أبيض لامع ومقاوم للعوامل الجوية بدرجة عالية لطباعة الرسوم والتصفيح عالي الجودة. نظرًا لأدائه الممتاز في ظل التعرض طويل الأمد للعوامل الجوية وضوء الأشعة فوق البنفسجية، فإن ACRYLITE® Film WF003 لا يظهر تغيرًا في اللون أو اصفرارًا. يؤدي سطحه اللامع والأملس للغاية إلى حصول الفيلم على جودة طباعة ممتازة. التطبيق يمكن استخدام ACRYLITE® Film WF003 للطباعة عليه كفيلم زخرفي عالي الجودة ثم تصفيحه على أفلام وصفائح بوليمرية مختلفة. أفلام الزخرفة المصفحة المحمية بواسطة ACRYLITE® مناسبة لمجموعة واسعة من عمليات التشكيل مثل التشكيل الحراري والقولبة بالإدخال. يمكن استخدام ACRYLITE® Film WF003 كطبقة وجه واحدة في الملصقات والأشرطة المتينة والمقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية دون الحاجة إلى فيلم تغطية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية طباعة ممتازة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	Labels	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Laminates	
-	-	شريط لاصق	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	فيلم	الأشكال
-	-	Laminating	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
DIN 53479	-	g/cm ³ 1.25	الوزن النوعي
DIN 53364	dyne/cm 50.0	mN/m 50	التوتر السطحي

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 4892-2	-	لا يوجد تغيير مرئي	مقاومة التجوية المتسارعة
DIN 5033	-		إحداثيات اللون
-	-	0.365	
-	-	0.367	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 527-3	psi 4786.25	MPa 33.0	إجهاد الشد
ISO 527-3	-		استطالة الشد
-	-	% 5.0	
-	-	%	

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ISO 11357-2	F° 201.2	C° 94.0	درجة حرارة الانتقال الزجاجي

**Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد
Export Co., Ltd والتصدير المحدودة**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.