

ACRYLITE® H15

Acrylic (PMMA)	الفئة	Evonik Industries AG	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ACRYLITE® H15 acrylic polymer عبارة عن مركب قولبة وثق حراري غير متبلور يعتمد على بولي ميثيل ميثاكريلات (PMMA). الخصائص النموذجية لبوليمرات الأكريليك® ACRYLITE هي: مقاومة ممتازة للعوامل الجوية، ونقل عالي للضوء، وقوة ميكانيكية عالية، وصلابة سطح عالية ومقاومة للخدش، ومعدل تدفق ذوبان جيد، وقابلية تلوين متعددة الاستخدامات بسبب الوضوح البلوري. الخصائص الخاصة لبوليمر ACRYLITE H15 هي: مقاومة متوسطة للحرارة، وقوة ذوبان عالية، وخيارات امتصاص ضوء الأشعة فوق البنفسجية، وخيارات مواد التشحيم، وقائمة AMECA. التطبيق: يستخدم في القولبة بالحقن وثق الأجزاء البصرية والتقنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E54671-244568	بطاقة UL الصفراء
-	-	غير متبلور	الميزات
-	-	قابلية تلوين جيدة	
-	-	تدفق جيد	
-	-	قوة انصهار جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	صلابة عالية	
-	-	مقاومة عالية للخدش	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قوة عالية	
-	-	مقاومة حرارة متوسطة	
-	-	امتصاص الأشعة فوق البنفسجية	
-	-	تطبيقات السيارات	الاستخدامات
-	-	شاشات عرض زخرفية	
-	-	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	
-	-	قطع هندسية	
-	-	عدسات	
-	-	تطبيقات الإضاءة	
-	-	تطبيقات طبية/رعاية صحية	
-	-	تطبيقات بصرية	
-	-	Piping	
-	-	مظاهر	
-	-	قضبان	
-	-	أنابيب	
-	-	EC 1907/2006 (ريتش REACH)	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	بثق	طريقة المعالجة
-	-	قولبة بالحقن	
-	-	Pipe Extrusion	
-	-	بثق المظهر	
الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.19	الوزن النوعي
ASTM D1895	-	g/cm ³ 0.66	الكثافة الظاهرية
ASTM D1238	-	g/10 min 2.2	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)
ASTM D955	-	% 0.40-0.70	انكماش القالب
ASTM D570	-	%	امتصاص الماء

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D785	-	95	صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 469923.12	MPa 3240	معامل الشد
ASTM D638	psi 9804.57	MPa 67.6	قوة الشد
ASTM D638	-	-	استطالة الشد
-	-	% 4.0-6.0	
-	-	% 4.0-6.0	
ASTM D790	psi 490228.44	MPa 3380	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 16969.45	MPa 117	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.3559	J/m 19	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 203.0	C° 95.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D1525	F° 221.0	C° 105	درجة حرارة تليين فيكات
ASTM D696	-	/7.2E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1003	-	% 92.0	النفادية
ASTM D1003	-	%	الضبابية (Haze)

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1925	-	YI	مؤشر الاصفرار

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.